Ficha técnica

Código do artigo:
323-20120 MA47-12/3



Grupo de produto	MA47 - parede média com adesivo
Família de Produto	MA47 - Parede média com adesivo
Material	Poliolefina reticulada (PO-X)
Cor	Preto (BK)

Adesivo	Adesivo termofusível
Alongamento com Envelhecimento térmico	300 %
Alongamento da Ruptura (mín.) [Método de teste de alongamento na ruptura	350 % [ASTM D2671]
Classe de Isolamento	A (VDE 0530)
Comportamento a baixa temperatura	Sem fissuras [ASTM D2671]
Comportamento sob Choque Térmico	Sem fissuras, Sem fluido, Sem pingos
Conteúdo embalagem	20 Peças
Força de Tensão [Método de teste]	12 MPa [ASTM D2671]
Força de Tração no Envelhecimento térmico	12 MPa
Parede (WT)	1,8 mm
Quantidade por	peças
Resistente ao Óleo (Sim/Não)	Sim
Rigidez Dielétrica [Método de teste]	15 kV/mm [IEC 60243]
Taxa de Encolhimento	até 4:1
Temperatura de Trabalho	-55 °C a +110 °C
Temperatura Mín. de Retração - °C	+120 °C
Teste de Choque Térmico	4h/225°C
Teste de Envelhecimento Térmico [Método de teste]	168h/150°C [ASTM D2671]
Ø d máx. Contraído	3,0 mm
Ø Mín. Fornecido	12,0 mm
Variação Longitudinal após encolhimento	-10% máx.

HF RoHS

Reservado o direito a alterações técnicas e erros. Cabe ao cliente verificar a adequação para uma aplicação específica através de testes.

created on 22. May 2026, 2:17 pm